

RECEPOX RS

Popis produktu

RECEPOX RS je dvoukomponentní, rychlá epoxidová pryskyřice, určená zejména pro penetraci nebo lokální opravy podkladu ve směsi s pískem. Díky univerzálním vlastnostem je možné RECEPOX RS použít také jako potěrový materiál pro použití v interiérových stavebních podlahových konstrukcích.

Použití a aplikace

RECEPOX RS lze použít v kombinaci s různými podlahovými systémy v široké škále aplikací:

- Univerzálně aplikovatelná přímo na podklad nebo do těla.
- Pojivová pryskyřice v plastmaltě
- Může být využita jako penetrační vrstva pod pigmentované materiály RECEPOX

Výhody produktu

- Vysoká mechanická odolnost
- Dobrá aplikovatelnost
- Vynikající přídržnost ke většině materiálů
- Krátká doba zpracovatelnosti a zrání
- Brouditelný po 2 hodinách
- Zraje i při nízkých teplotách
- Zvýšená tepelná odolnost
- Kompatibilní se všemi materiály RECEPOX

Vlastnosti materiálu

Objemová hmotnost:

Pryskyřice: ~ 1 200 kg/m³

Pryskyřice s pískem*: ~ 2 000 kg /m³

Obsah sušiny hmotnostně: ~ 100 %

Obsah sušiny objemově: ~ 100 %

D-Shore: 75

Pevnost v tlaku*: 54,62 MPa (ČSN EN 196-1)

Pevnost v tahu za ohybu*: 15,0 MPa
(ČSN EN 196-1)

Pevnost v tahu za ohybu pryskyřice:
136,3 MPa (ČSN EN 196-1)

Tahová přídržnost: > 1,5 N/mm²
(ČSN 74 4505)

Spotřeba na 1 m²: v závislosti na aplikaci

Zpracovatelnost**: 10 minut

Doba zrání: minimálně 2 hodiny

Dynamická viskozita (AB)***: ~ 800 mPa·s

Oblast aplikovatelnosti:

Teplota okolního vzduchu: 5-25 °C

Teplota podkladu: 5-25 °C

Obsah vlhkosti podkladu: < 4 %

Relativní vzdušná vlhkost: < 60 %

* V poměru 1:8 s pískem zrnitosti 0,3-1,2 mm

** Měření vzorku o hmotnosti 200 g při 22 °C


*** Měřeno Anton Paar, spindle 3, při 22 °C



Aplikace válečkem



Aplikace hlazením



Tloušťka 0,1 - 5 mm



Rychlý systém



VOC FREE



Solvent FREE

Balení

RECEPOX RS je balený do vhodných nádob. Balení obsahuje komponent A a komponent B.

Komponent A [kg]	20
Komponent B [kg]	10
Komponent A+B [kg]	30

Poměry komponentu A a komponentu B jsou připravené k smíchání celého množství obou komponentů.

Vlastnosti materiálu

Všechny technické údaje uvedené v produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Hodnoty se můžou lišit v závislosti na okolních podmínkách, které není možné ovlivnit.

Tepelná odolnost

Zatížení*	Suché teplo
Trvalé	+ 50 °C
Krátkodobé max. 7 dní	+ 80 °C
Krátkodobé max. 12 hodin	+ 100 °C

*bez současného chemického a mechanického zatížení

Barva

RECEPOX RS je po vyzrání čirý se slabě hnědým podtónem. Komponent A je transparentní kapalina. Komponent B je transparentní nahnědlá kapalina. RECEPOX RS ve směsi s pískem je možné dále mísit s vhodnými práškovými pigmenty a dosáhnout tak požadovaného odstínu plastmalty.

Skladovací podmínky


Komponenty A a B je nutné skladovat v suchém prostředí při teplotě 15-30 °C. Chraňte před nadměrným působením tepla a působením mrazu. Skladovatelnost materiálu v neporušeném originálním obalu je 2 roky od datumu výroby, uvedeného na obalu.



Aplikace
válečkem



Aplikace
hlazením



Tloušťka
0,1 - 5 mm



Rychlý
systém



VOC
FREE



Solvent
FREE

Příprava povrchu

Materiál by měl být nanášen na čistý a suchý podklad, který musí být zbaven všech nečistot, jako například prachu, mastnoty, zbytků barev, vosků apod. V případě vlhkého nebo mastného podkladu se doporučuje použít jako penetraci RECEPOX PRIMER WO nebo RECEPOX PRIMER WO TX.

Mísení

RECEPOX RS je dodáván v příslušném množství komponentu A a komponentu B. Tyto dva komponenty se mísí v celém množství. V případě potřeby přípravy menšího množství se složky mísí v poměru 2:1, firma Recetex ale nenes odpovědnost za případné vady materiálu. Před samotným smícháním komponent je nutné jednotlivé komponenty promíchat. Míchání se provádí mechanicky, výkonnou pomaloběžnou vrtačkou/míchačkou po dobu minimálně 2 minut s vhodným míchacím nástavcem. Mísení je nutné vykonávat po dobu alespoň 2 minuty při otáčkách 400–600 rpm. Při míchání plastmalty se míchá RECEPOX RS s pískem v různých poměrech podle potřeb zákazníka.

Aplikace

Materiál se musí nanášet v prostředí o teplotě 5-25 °C, při relativní vlhkosti vzduchu do 60 % na předem připravený povrch. Materiál musí být aplikován co nejdříve po namíchání. Po delší době dojde vzhledem k velkému objemu materiálu k rychlému nárůstu viskozity a teploty, což znemožní vylití a přelití materiálu a jeho následnou aplikaci. Pracovní postup přizpůsobte aktuálním podmínkám v místě aplikace. RECEPOX RS musí zrát alespoň 2 hodiny před aplikací další podlahové vrstvy a alespoň 24 hodin před plným mechanickým či chemickým zatížením.

Doporučení


Nanášejte pouze při doporučených podmínkách aplikace. Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou a nevdechujte výpary. Při práci s RECEPOX RS vždy používejte bezpečnostní pomůcky uvedené na výrobním štítku nebo v bezpečnostním listu. Zabraňte úniku materiálu do životního prostředí a s obalem zacházejte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí.



Aplikace
válečkem



Aplikace
hlazením



Tloušťka
0,1 - 5 mm



Rychlý
systém



VOC
FREE




Solvent
FREE

Poznámky

- V případě dotazu na odolnost materiálu vůči konkrétní chemikálii kontaktujte technickou podporu na www.recetex.com
- Bezpečnostní list je dostupný na vyžádání na www.recetex.com
- Technická podpora je k dispozici k telefonické konzultaci ohledně specifických požadavků zákazníka, včetně podpory při aplikaci.

Právní dodatek

Informace a doporučení pro využití a aplikaci výrobků společnosti Recetex v tomto listě jsou v dobré víře poskytnuty koncovým uživatelům na základě současných znalostí a zkušeností společnosti Recetex s těmito výrobky, použitými a skladovanými v běžných podmínkách. V praxi není možné vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladu a podmínkám při aplikaci na základě těchto informací, ani na základě informací, poskytnutých písemnou či jinou formou, vyvozovat žádnou záruku za prodejnost nebo vhodnost materiálu pro zamýšlené využití ani za žádnou odpovědnost, vyplývající z jakéhokoliv právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití, či nikoliv. Je nutné respektovat vlastnická práva třetích osob. Všechny objednávky jsou přijímány v souladu s platnými Obchodními a dodacími podmínkami. Uživatelé jsou vždy povinni se seznámit s aktuální verzí produktového listu k danému výrobku, kopie produktového listu k danému výrobku se posílá na vyžádání.

Aplikace
válečkemAplikace
hlazenímTloušťka
0,1 - 5 mmRychlý
systémVOC
FREESolvent
FREE